



# Mapetherm AR1

**Egykomponensű,  
cementkötésű habarcs  
hőszigetelő-táblák  
és hőszigetelő  
védőrendszerek  
ragasztására és  
simítására**

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Bármilyen (extrudált vagy habosított polisztirol, ásványgyapot, parafa, stb.) hőszigetelő tábla ragasztására közvetlenül a vakolatra, falazatra vagy betonfalakra és -mennyezetekre. Üvegszövet hálóval beágyazott hőszigetelő panelok simítása bel- és kültéri falakon (hőszigetelő védelem).

## Jellemző alkalmazások

Hőszigetelő táblák beltéri ragasztása és simítása, valamint kültéri habosított hőszigetelések a következő aljzatokon:

- cementhabarcs vagy mész-cement vakolatok;
- beton;
- beton falazóblokkok.

Alkalmas még a következő rendszerek ragasztására és simítására is:

- hőleadók fülkéinek szigetelése;
- héjazat alatti szigetelés;
- tetőtéri helyiségek padlójának szigetelése;
- olyan helyiségek falainak hőszigetelése, amelyek a föld szintje felett találhatók;
- pince-/alagsori helyiségek földben lévő falainak belső szigetelése;
- manzárd tetők belső szigetelése;



- szellőztetett homlokzatok külső szigetelése.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapetherm AR1 a MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű, cementből, finom szemcsemérű osztályozott homokokból, műgyantákból és speciális adalékszerekből álló szürke por. Vízzel elkeverve a Mapetherm AR1 a következő jellemzőkkel bíró habarccsá válik:

- alacsony viszkozitás, következésképpen könnyen felhordható állagú;
- nagymértékben állékony (tixotróp): a Mapetherm AR1 függőleges felületen is alkalmazható megereszkedése, vagy az akár nagyméretű szigetelőtáblák lecsúszása nélkül;
- kitűnő tapadás az építőiparban általában használatos minden aljzatra;
- észrevehető zsugorodás nélkül köt meg.

## JAVASLATOK

- Ne használja, ha a panel felülete sima; a jó tapadást gátolhatja: nátronpapír, üvegfátyol szövet felület-bevonatos poliuretán hab vagy ásványi szálak, felület-bevonatos extrudált polisztirol, nagysűrűségű préselt polisztirol, stb.
- Abban az esetben, ha a táblák felülete nem tapadna (extrudált polisztirol), a felületet kaparja le, hogy a víztaszító anyagokat eltávolítsa.



# Mapetherm AR1



Mapetherm AR1  
felhordása a tábla  
háttoldalára pontokban  
vakolókanállal



Mapetherm AR1  
felhordása a tábla  
háttoldalára fogazott  
simítóval



Hőszigetelő panel  
felhelyezése

- Ne ragasszon szigetelőtáblákat sérült aljzatokra vagy vakolatokra. Ilyen esetekben minden tiplikkel és műanyag tányérokkal kiegészítő mechanikus rögzítést is alkalmazzon.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Aljzat előkészítés

Az aljzat legyen szilárd, és a portól, laza részektől, olajtól, zsírtól, ragasztóktól, stb. mentes.

A gipsztartalmú aljzatok (kézzel vagy géppel felhordott vakolatok, gipszkarton táblák, stb.) legyenek tökéletesen szárazak és pormentesek. A szigetelő táblákat **Primer G**-vel, **Mapeprim SP**-vel vagy **Mapeprim 1K**-val kell alapozni a **Mapetherm AR1**-gyel felragasztása előtt.

Javasoljuk, hogy a cementkötésű aljzatok esetleges nagymértékű szintkülönbségeit **Nivoplan**-nal szüntesse meg.

### A keverék előkészítése

Öntse a **Mapetherm AR1** port folytonos keverés közben a 22% (a por súlyára számított mennyiségű) tiszta vizet tartalmazó keverőedénybe (25 kg porhoz kb. 5,5 l víz). Keverőgépbe fogott keverőszárral alacsony fordulatszámon keverje addig, amíg egynemű, csomómentes, krémes keveréket nem kap. Hagyja állni 5 percig, és felhordás előtt röviden ismét keverje át. Az így kapott keverék legalább 3 órán keresztül marad felhordható.

### A keverék felhordása

*Ragasztóhabarcsként*

A **Mapetherm AR1**-et a táblák teljes háttoldalára fogazott simítóval hordja fel, vagy pontonként vakolókanállal.

A nagyméretű táblákat teljes felületükön fel kell ragasztani.

A kisméretű táblákat elég pontonként vagy a szélük mentén felragasztani. Felragasztáskor kövesse a szigetelőtáblák gyártójának utasításait.

Felhelyezés után jól nyomja a helyükre a táblákat, hogy ezzel biztosítsa a hátoldal megfelelő fedését. Ellenőrizze egy léccel a felület síkságát.

### Falra ragasztott hőszigetelő panelek simítóhabarcsaként

A táblák felragasztása után legalább 24 óra múlva a táblák felületére hordjon fel egy egyenletes réteg **Mapetherm AR1**-et, és terítse bele a **Mapetherm Net** üvegszövet hálót.

A lúgálló **Mapetherm Net**-et a sima simító élével préselje a friss **Mapetherm AR1**-be. A háló toldásánál legalább 10 cm szélességen fektesse egymásra a két szövetet.

Ilyen módon tömör és sima felületet kap, amely megszilárdulása és megkötése után alkalmás a végső felületképzés fogadására.

### Tisztítás

A szerszámokat és edényeket bő vízzel lehet megtisztítani, amikor a **Mapetherm AR1** még friss.

## ANYAGSZÜKSÉGLET

Szigetelőtáblák  
ragasztása: 2-4 kg/m<sup>2</sup>

Szigetelőtáblák  
ragasztása egyenletes  
rétegként a panel  
háttoldalára 10-es  
számú fogazott  
simítóval: 4-6 kg/m<sup>2</sup>

Simítás: 1,3-1,5 kg/m<sup>2</sup>  
rétegvastagság mm-  
enként (javasolt  
vastagság 4 mm  
két rétegen).

## KISZERELÉS

A **Mapetherm AR1** 25 kg-os papírzsákokban kerül forgalomba.

## TÁROLÁS

A **Mapetherm AR1** száraz helyen eredeti csomagolásban 12 hónapig tartható el.

A termék megfelel az (EC) N° 1907/2006 (REACH) szabályozás, XVII. melléklete 47. cikkelyének.

## AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapetherm AR1** cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve, azokkal irritáló alkáli reakcióba lép. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és teljes információt a Biztonsági Adatlap aktuális változata tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások minden csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akár jár a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink minden azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon.

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak, illetve  
hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	por
Szín:	szürke
Látszólagos sűrűség (kg/m <sup>3</sup> ):	1300
Szárazanyag tartalom (%):	100
Eltartható:	12 hónapig száraz helyen, eredeti zárt csomagolásban
EK 1999/45 szerinti veszélyesség osztályozása:	irritáló. Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon szereplő információkat
Vámterifa szám:	3824 50 90

### ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Keverési arány:	21-23 súlyrész víz 100 súlyrész Mapetherm AR1-hez
Keverék állaga:	krémes
Keverék sűrűsége (g/cm <sup>3</sup> ):	1,45
Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +40°C-ig
Keverék pH-ja:	13
Bedolgozhatósági idő:	3 óra
Nyitott idő:	30 perc
Utánigazítási idő:	40 perc
Várakozási idő felületképzés előtt:	7 nap

### VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK


Tapadószilárdság az MSZ EN 12004 szerint (N/mm <sup>2</sup> ): - 24 óra múlva: - kezdeti (28 nap múlva): - hevíteses öregítés (+70°C) után: - vízbe merítés után:	0,7 2,0 2,7 0,8
Hajlítoszilárdság - 28 nap múlva (N/mm <sup>2</sup> ):	4,5
Nyomószilárdság - 28 nap múlva (N/mm <sup>2</sup> ):	9,0
Hőállóság:	-30°C-tól +90°C-ig

### AZ ETAG 004 SZERINTTANÚSÍTOTT AZ NL ETA 04/0061 TANÚSÍTVÁNY ÁLTAL JELZETT TELJESÍTMÉNY SZÁMOLÁS


A termék a szegélyek menti eloszlási aránya:	%	mm
- 28 nap múlva:	100,00	1,00
- nedvesérlelési ciklusok után:	100,00	0,80
	97,90	0,50
	58,78	0,20
	27,50	0,04

### VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK (ÜVEGSZÖVET HÁLÓ NÉLKÜL)

Rugalmassági modulus (N/mm <sup>2</sup> ): - 28 nap múlva:	484,81
- nedvesérlelési ciklusok után:	572,856
Szakítószilárdság (N): - 28 nap múlva: - nedvesérlelési ciklusok után:	419,38 586,24
Szakadási nyúlás (%): - 28 nap múlva: - nedvesérlelési ciklusok után:	0,77 1,96
Tapadószilárdság a Dow Chemical Styrofoam IB-A hőszigetelő panelén (N/mm <sup>2</sup> ): - szárazon: - 2 nap vízbe merítés után + 2 óra +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett: - 2 nap vízbe merítés után + 7 nap +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett:	0,13 (minimális követelmény: 0,08) 0,17 (minimális követelmény: 0,03) 0,31 (minimális követelmény: 0,08)
Tapadószilárdság betonon (N/mm <sup>2</sup> ): - szárazon: - 2 nap vízbe merítés után + 2 óra +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett: - 2 nap vízbe merítés után + 7 nap +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett:	1,24 (minimális követelmény: 0,25) 0,61 (minimális követelmény: 0,08) 0,99 (minimális követelmény: 0,25)
Tapadószilárdság falazaton (N/mm <sup>2</sup> ): - szárazon: - 2 nap vízbe merítés után + 2 óra +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett: - 2 nap vízbe merítés után + 7 nap +23°C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett:	0,95 (minimális követelmény: 0,25) 0,46 (minimális követelmény: 0,08) 0,85 (minimális követelmény: 0,25)



A felhelyezett táblát erősen nyomja. Ezzel lehet biztosítani a jó tapadást a felületre



Hőszigetelő táblák simítása:  
Mapetherm AR1 terítése



Mapetherm AR1 rétegbe fektetett Üvegszövet Hálóval erősített hőszigetelő táblák simítása



# Mapetherm AR1



Szigetelőtáblák  
ragasztása  
homlokzatra  
Mapetherm AR1-gyel



Habosított  
hőszigeteléssel készült  
családi ház -  
Magyarország

 **MAPEI**<sup>®</sup>  
JÖVŐT ÉPÍTJÜK