

**VALTTI OPAQUE
(korábban VINHA)**

- * fedő jellegű favédő festék
- * a fa mintázatát látszódní hagyja

TERMÉKTÍPUS:

Félmatt, vízhígítású, speciális alkid megerősítésű akrilát kötőanyag tartalmú favédő festék kültéri felületekre. Fedő jellegű bevonatot képez, de a fa mintázatát hagyja látszódní. A felületnek jó időjárás-állóságot, rugalmasságot és hosszantartó, ritka felújítást igénylő bevonatot biztosít. Ellenáll a nedvességnek, nem töredezik be és nem pereg le. Megfelel korábban Vinhával, vagy áttetsző favédő anyagokkal kezelt felületekre, a fűrészelt és a csiszolt, a nagy nyomáson telített, a gyárilag impregnált fa felületekre. A Valtti Opaque-ot festékként kell kezelni. Nem felel meg padlók festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri falak, kerti tárolók, kerítések, stb. festése.

MŰSZAKI ADATOK:**Bázisfesték:**

VVA, VC

Színek:

a Vinha Színkártya színei

Fényességi fokozat:

félmatt

Fedőképesség:

sima, csiszolt fa felületek: 8-10 m²/l/réteg

durva, fűrészelt fa felületek: 4-8 m²/l/réteg

nedves rétegvastagság: kb. 100-250 µm

rétegenként, száraz rétegvastagság: kb.

40-100 µm rétegenként

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

ecset, szórás

A poliészter és a nylon ecset a legmegfelelőbb a Valtti Opaque felhordására.

Airless szórás esetén:

fúvókaméret: 0,018"-0,023",

hígítás: 0-10 térfogat%-ban vízzel.

Száradási idők:

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

érintésszáraz 1 óra alatt,

átfesthető 2 óra múlva

Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási folyamatot.

Kémiai elenállás:

jó, ipari környezetben is

Szárazanyag-tartalom:	kb. 30-37%, színtől függően
Sűrűség:	kb. 1,1-1,2 kg/l (ISO 2811)
Tárolás:	Fagytól védendő.
Termék kódja:	300 6302/6303

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a fa relatív nedvességtartalma legyen 20% alatt.

A levegő hőmérséklete legyen legalább 5°C, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Kezeletlen felületek:

Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződések és a laza rostokat. A penészes felületeket mossa le Homeenpoisto penésztávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. Alapozza a felületet az építkezés lehető legkorábbi szakaszában Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval.

Korábban kezelt felületek:

Távolítsa el a felületről a laza rostokat és lepergő részeket drótkéfével.

Szükség esetén mossa le a felületet Homeenpoisto penésztávolító szerrel, a használati utasítás betartása mellett. A festékmentes felületeket alapozza Valtti Base, vagy Valtti Akvabase alapozóval.

A rozsdásodó fém elemeket (pl. szögfejeket) alapozza Rostex rozsdagátló alapozóval (Rostex Metal Primer). A csomós részeket kezelje Oksalakká-val.

A repedéseket, töréseket töltsse fel, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki a megfelelő Tikkurila töltőanyaggal. A fényes és a javított felületeket alaposan csiszolja meg.

Figyelem!

A festék, különösen, ha világos színű, a gyantás és csomós részeken veszíthet színéből.

Különös figyelemmel készítse elő a tölgy, az teakfa, a cédrus, a douglas fenyő, a mahagóni, az idigbo fafajtákból készült felületeket. Az említett fafajták olajat és vízben oldódó tannint tartalmaznak, amik a festék tapadását, száradását és kikeményedését is befolyásolhatják, valamint a festék elszíneződését okozhatják.

Alapozza Otex tapadó alapozóval (Otex Adhesion Primer) az összes felületet, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amik a felület felszínére távozva a felület foltosodását okozhatják.

Alapozzon Valtti Alapozóval (Valtti Base) minden olyan kültéri fa felületet, amit gyárilag nem impregnáltak, vagy nem alapoztak egy elfogadott fakonzerváló anyaggal.

2) FELHORDÁS:

A lehetséges színeltérések elkerülése érdekében biztosítson egy felület egészére elegendő Valtti Opaque-ot, amit keverjen össze egy edényben.

Felhordás előtt keverje el alaposan a terméket. A Valtti Opaque általában festésre kész, nem szükséges hígítani. Hordjon fel a kezeletlen felületek esetén két réteg, a korábban festett felületek esetén 1-2 réteget, az alapfelülettől való színeltérés és a festendő felület állapotától függően. Ha világos színeket fest nagy nyomáson telített fa felületekre, hordjon fel 2-3 réteget.

Hordjon fel a festékből bőségesen a bútú részekre.

A fedőréteg felhordása előtt ellenőrizze a faanyag és/vagy a festendő gerendaszerkezet, a rönkök állapotát.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A festőszerszámokra száradt festéket mossa le Pensselipesu-val.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:

A festék normál körülmények között a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért ez alatt az idő alatt óvatosan kezelje a festett felületet. Ha a felületet rögtön, vagy nem sok idővel a festés után tisztítani kell, tegye azt finoman egy puha kefével, vagy enyhén nedves törlőruhával.

Egy hónap elteltével: tisztítsa az elszennyeződött felületet a Huoltipesu tisztítófolyadék és víz 1:10 arányú elegyével.

Az erősen szennyezett felületeket és foltokat tisztítsa töményebb tisztítószeres oldattal (1 egység tisztítószert: 1 egység víz). A tisztítás után öblítse le a felületet tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

FELÚJÍTÁS:

A Vinhával festékekkel festett felületeket Valtti Opaque festékekkel újíthatja fel. Ha a korábban alkalmazott színt használja, elegendő egy réteg festéket felhordani.

ILLÉKONY SZERVESVEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/e, 130 g/l (2010)**

A termék max. 130g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Irritatív Xi.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. A keletkezett gőzt/füstöt/gázt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A lefolyóba, a csatornarendszerbe, vagy a talajra önteni nem szabad. A folyékony hulladékot és a kiszáradt festékhulladékot, valamint a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@dejmarkgroup.com , www.dejmark.hu