

PIKA-TEHO – FAHÁZAK FESTÉSÉRE (PIKA-TEHO house paint)



- * kültéri fa felületek festésére
- * olajjal módosított, színezhető festék

TERMÉKTÍPUS:

Olajjal módosított akril alapú festék, kültéri fa felületek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kültéri falak, deszkaburkolatok, kerítések, stb. Új, kezeletlen fa felületek, gyárilag alapozott vagy korábban kültéri fa festésére alkalmas festékekkel festett fa felületek.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A és C

Színek:

A Tikkurila Valtti színekártya színei szerint színezhető

Fényességi fokozat:

Matt

Fedőképesség:

fűrészelt fa felületek: 4 – 6 m²/l

gyalult és korábban festett fa felületek: 7 – 9 m²/l

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a felhordás módjától.

Kiszerezések:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Hígítás:

vízzel

Felhordási mód:

ecsettel vagy szórással. Airless szórás esetén: fúvóka mérete 0.018" – 0.023" vagy 0.460 – 0.580 mm; hígítás 0 – 10% (térfogatszázalék).

Száradási idők:

(23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett)

érintésszáraz kb. 1 óra múlva

átfesthető kb. 2 – 4 óra múlva

Alacsonyabb hőmérsékleteken és magas páratartalom esetén a száradás tovább tarthat.

Időállóság:

Jó, ipari körülmények között is.

Szárazanyag-tartalom:

kb. 39%

Sűrűség:

kb. 1,3 kg/l, ISO 2811

Tárolás:

Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK:

A festendő felület legyen száraz és tiszta. Festés és száradás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C fölött, relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80%-ot.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Új, kezeletlen fa felületek:

Távolítsa el a felületről a szennyeződések, és a laza, leváló rostokat. Az esetleges penészt mossa le Tikkurila Homeenpoisto penésztávolító szerrel, vagy Tehopesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. Alapozza minél korábban a felületeket Valtti Akvibase+ alapozóval. A rozsdásodásnak kitett részeket, mint pl. szögek, stb., alapozza Rostex Super korróziógátló alapozóval. Tisztítsa meg a csomókat a leváló gyantától. Hordjon fel egy réteg Ultra Primer alapozót. Fedőréteggént hordjon fel 1 – 2 réteg Pika-Teho festéket. Kezelje alaposan a bútü részeket is.

Gyárilag alapozott vagy korábban festett fa felületek:

Távolítsa el a felületről a szennyeződések, és a laza, leváló rostokat. Az esetleges penészt mossa le Tikkurila Homeenpoisto penésztávolító szerrel, vagy Tehopesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. A laza, leváló festékréteget távolítsa el kaparóval, majd tisztítsa a felületet drótkéfével. A csupasz fa felületeket alapozza Valtti Akvibase+ alapozóval, majd hordjon fel egy réteg Ultra Primer alapozót. A gyárilag alapozott, illetve a korábban akril festékkel kezelt felületekre hordjon fel egy réteg Ultra Primer alapozót, vagy egy réteg Pika-Teho festéket. A színárnyalatbeli különbségek és a felület minőségének függvényében, fedőréteggént hordjon fel 1 vagy 2 réteg Pika-Teho festéket.

FELHORDÁS:

Használat előtt keverje fel alaposan a festéket, és szükség esetén hígítsa vízzel. Hordja fel ecsettel vagy airless szórással. A színekülönbségek elkerülése végett, festés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő mennyiségű festékkel rendelkezik, és keverje azt össze egy nagy edényben.

A faanyag gyantát és szivárgó összetevőket tartalmazhat, különösen a csomókban. A hőmérsékleti és nedvességtartalmi ingadozások hatására, ezek elszíneződést, vagy gyantaszivárgást okozhatnak. Az Ultra Primer használata alapozóként csökkenti az elszíneződés kockázatát.

A Pika-Teho festékkel kezelt felületek átfesthetők Pika-Teho vagy más Ultra faház ápoló festékkel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A teljes kikeményedést a festék kb. 4 hét eltelte után éri el, ezért ez alatt az időszak alatt kezelje óvatosan a festett felületet. Amennyiben az első 4 hét alatt tisztításra volna szükség, tegye azt óvatosan puha kefe vagy egy nedves törülköző segítségével.

Huoltopesu tisztítószerrel a festett felület legkorábban a festék után 1 hónappal tisztítható (1 rész Huoltopesu és 10 rész víz). A foltokat és a makacs szennyeződések mossa le a tisztítószer töményebb vizes oldatával (1:1). Mosás után öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Használat után mossa le a szerszámokat vízzel. A már megszáradt terméket mossa le Tikkurila Pensselipesu Szerszámtisztító Folyadékmal.

ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM:

EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): **A/d, 130 g/l (2010).**

A termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.



EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

Xi, irritáló. Tartalmaz: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on és cink-oxid.

BŐRREL ÉRINTKEZVE TÚLÉRZÉKENYSÉGET OKOZHAT (SZENZIBILIZÁLÓ HATÁSÚ LEHET). MÉRGEZŐ A VÍZI SZERVEZETEKRE, A VÍZI KÖRNYEZETBEN HOSSZAN TARTÓ KÁROSODÁST OKOZHAT. Ne lélegezze be a keletkezett permetet. Csak jól szellőző helyiségben használható. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Viseljen megfelelő védőkesztyűt. Ne öntse a terméket lefolyókba. Lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz és lehetőség szerint mutassa meg a termék címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

Ne öntse a terméket csatornarendszerbe, folyóvízbe vagy a talajra. A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

FORGALMAZZA:

DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701

info.hu@dejmark.com, www.dejmark.hu